

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	3,806	4.5		15%以下	61,314	72.2	
	E70	22,344	26.4		15~20%	16,924	20.1	
	E90	36,754	43.3		20~25%	6,282	7.5	
	E110	17,890	21.2		25%以上	96	0.2	
	E130	3,353	4.0		合計	84,616	100.0	
	E150	469	0.6					
	合計	84,616	100.0					
杉平角	E50	77	6.2		15%以下	819	65.6	
	E70	480	38.5		15~20%	155	12.5	
	E90	539	43.2		20~25%	155	12.5	
	E110	144	11.6		25%以上	116	9.4	
	E130	5	0.5		合計	1,245	100.0	
	E150	0	0.0					
	合計	1,245	100.0					
桧正角	E50	117	0.1		15%以下	121,375	78.5	
	E70	1,711	1.2		15~20%	31,146	20.2	
	E90	21,539	14.0		20~25%	1,816	1.2	
	E110	71,194	46.0		25%以上	5	0.1	
	E130	50,562	32.7		合計	154,342	100.0	
	E150	9,219	6.0					
	合計	154,342	100.0					