

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	3,157	3.5		15%以下	69,710	77.7	
	E70	22,312	24.9		15~20%	13,209	14.7	
	E90	40,129	44.7		20~25%	6,595	7.4	
	E110	20,315	22.6		25%以上	215	0.2	
	E130	3,536	3.9		合計	89,729	100.0	
	E150	280	0.4					
	合計	89,729	100.0					
杉平角	E50	0	#DIV/0!		15%以下	0	#DIV/0!	
	E70	0	#DIV/0!		15~20%	0	#DIV/0!	
	E90	0	#DIV/0!		20~25%	0	#DIV/0!	
	E110	0	#DIV/0!		25%以上	0	#DIV/0!	
	E130	0	#DIV/0!		合計	0	#DIV/0!	
	E150	0	#DIV/0!					
	合計	0	#DIV/0!					
桧正角	E50	74	0.1		15%以下	127,486	80.8	
	E70	1,424	0.9		15~20%	28,127	17.8	
	E90	19,685	12.5		20~25%	2,061	1.3	
	E110	68,843	43.6		25%以上	10	0.1	
	E130	54,877	34.8		合計	157,684	100.0	
	E150	12,781	8.1					
	合計	157,684	100.0					