

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	351	3.3		15%以下	8,318	76.3	
	E70	2,563	23.6		15~20%	1,839	16.9	
	E90	4,734	43.3		20~25%	725	6.7	
	E110	2,667	24.5		25%以上	4	0.1	
	E130	518	4.8		合計	10,886	100.0	
	E150	53	0.5					
	合計	10,886	100.0					
杉平角	E50	77	6.2		15%以下	819	65.6	
	E70	480	38.6		15~20%	155	12.5	
	E90	539	43.1		20~25%	155	12.5	
	E110	144	11.6		25%以上	116	9.4	
	E130	5	0.5		合計	1,245	100.0	
	E150	0	0.0					
	合計	1,245	100.0					
桧正角	E50	12	0.1		15%以下	21,466	79.2	
	E70	336	1.3		15~20%	5,157	19.1	
	E90	3,722	13.8		20~25%	416	1.6	
	E110	12,583	46.3		25%以上	2	0.1	
	E130	8,848	32.8		合計	27,041	100.0	
	E150	1,540	5.7					
	合計	27,041	100.0					