

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	819	4.7		15%以下	12,318	69.7	
	E70	4,445	25.3		15~20%	3,906	22.2	
	E90	7,265	41.3		20~25%	1,403	8.0	
	E110	3,777	21.3		25%以上	1	0.1	
	E130	1,063	6.1		合計	17,628	100.0	
	E150	259	1.3					
	合計	17,628	100.0					
杉平角	E50	0	.0		15%以下	0	.0	
	E70	0	.0		15~20%	0	.0	
	E90	0	.0		20~25%	0	.0	
	E110	0	.0		25%以上	0	.0	
	E130	0	.0		合計	0	0.0	
	E150	0	.0					
	合計	0	0.0					
桧正角	E50	7	0.1		15%以下	14,237	73.5	
	E70	146	0.8		15~20%	4,740	24.6	
	E90	2,377	12.3		20~25%	353	1.9	
	E110	8,757	45.2		25%以上	0	0.0	
	E130	6,726	34.7		合計	19,330	100.0	
	E150	1,317	6.9					
	合計	19,330	100.0					