

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	691	4.3		15%以下	11,872	73.5	
	E70	4,382	27.2		15~20%	3,330	20.7	
	E90	7,259	45.1		20~25%	921	5.8	
	E110	3,280	20.4		25%以上	0	0.0	
	E130	480	3.0		合計	16,123	100.0	
	E150	31	0.0					
	合計	16,123	100.0					
杉平角	E50	0	#DIV/0!		15%以下	0	#DIV/0!	
	E70	0	#DIV/0!		15~20%	0	#DIV/0!	
	E90	0	#DIV/0!		20~25%	0	#DIV/0!	
	E110	0	#DIV/0!		25%以上	0	#DIV/0!	
	E130	0	#DIV/0!		合計	0	0.0	
	E150	0	#DIV/0!					
	合計	0	#DIV/0!					
桧正角	E50	17	0.1		15%以下	24,711	78.3	
	E70	286	1.0		15~20%	6,712	21.3	
	E90	4,135	13.2		20~25%	108	0.4	
	E110	14,628	46.2		25%以上	0	0.0	
	E130	10,643	33.7		合計	31,531	100.0	
	E150	1,822	5.8					
	合計	31,531	100.0					