

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	588	5.2		15%以下	7,662	67.6	
	E70	3,508	31.0		15~20%	2,738	24.2	
	E90	5,030	44.3		20~25%	927	8.2	
	E110	1,925	17.0		25%以上	0	0.0	
	E130	259	2.3		合計	11,327	100.0	
	E150	17	0.2					
	合計	11,327	100.0					
杉平角	E50	0	#DIV/0!		15%以下	0	#DIV/0!	
	E70	0	#DIV/0!		15~20%	0	#DIV/0!	
	E90	0	#DIV/0!		20~25%	0	#DIV/0!	
	E110	0	#DIV/0!		25%以上	0	#DIV/0!	
	E130	0	#DIV/0!		合計	0	#DIV/0!	
	E150	0	#DIV/0!					
	合計	0	#DIV/0!					
桧正角	E50	12	0.1		15%以下	15,497	84.8	
	E70	293	1.7		15~20%	2,664	14.6	
	E90	3,010	16.5		20~25%	104	0.6	
	E110	8,692	47.5		25%以上	0	0.0	
	E130	5,332	29.1		合計	18,265	100.0	
	E150	926	5.1					
	合計	18,265	100.0					