

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	579	3.7		15%以下	12,654	79.9	
	E70	4,092	25.8		15~20%	2,141	13.5	
	E90	7,284	46.0		20~25%	1,028	6.5	
	E110	3,396	21.5		25%以上	6	0.1	
	E130	447	2.8		合計	15,829	100.0	
	E150	31	0.2					
	合計	15,829	100.0					
杉平角	E50		#DIV/0!		15%以下		#DIV/0!	
	E70		#DIV/0!		15~20%		#DIV/0!	
	E90		#DIV/0!		20~25%		#DIV/0!	
	E110		#DIV/0!		25%以上		#DIV/0!	
	E130		#DIV/0!		合計	0	#DIV/0!	
	E150		#DIV/0!					
	合計	0	#DIV/0!					
桧正角	E50	24	0.1		15%以下	17,733	83.4	
	E70	266	1.3		15~20%	3,370	15.9	
	E90	3,055	14.4		20~25%	154	0.7	
	E110	9,713	45.7		25%以上	0	0.0	
	E130	6,939	32.6		合計	21,257	100.0	
	E150	1,260	5.9					
	合計	21,257	100.0					