

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	655	3.3		15%以下	16,089	81.3	
	E70	5,007	25.3		15~20%	2,486	12.6	
	E90	8,904	45.0		20~25%	1,172	5.9	
	E110	4,509	22.8		25%以上	46	0.2	
	E130	682	3.4		合計	19,793	100.0	
	E150	36	0.2					
	合計	19,793	100.0					
杉平角	E50		#DIV/0!		15%以下		#DIV/0!	
	E70		#DIV/0!		15~20%		#DIV/0!	
	E90		#DIV/0!		20~25%		#DIV/0!	
	E110		#DIV/0!		25%以上		#DIV/0!	
	E130		#DIV/0!		合計	0	#DIV/0!	
	E150		#DIV/0!					
	合計	0	#DIV/0!					
桧正角	E50	18	0.1		15%以下	15,506	74.9	
	E70	213	1.0		15~20%	4,827	23.4	
	E90	2,942	14.2		20~25%	322	1.6	
	E110	9,277	45.0		25%以上	2	0.1	
	E130	6,494	31.4		合計	20,657	100.0	
	E150	1,713	8.3					
	合計	20,657	100.0					