

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	525	3.4		15%以下	10,781	70.3	
	E70	3,714	24.2		15~20%	2,986	19.5	
	E90	6,973	45.5		20~25%	1,527	10.0	
	E110	3,419	22.3		25%以上	44	0.2	
	E130	645	4.2		合計	15,338	100.0	
	E150	62	0.4					
	合計	15,338	100.0					
杉平角	E50	0	#DIV/0!		15%以下	0	#DIV/0!	
	E70	0	#DIV/0!		15~20%	0	#DIV/0!	
	E90	0	#DIV/0!		20~25%	0	#DIV/0!	
	E110	0	#DIV/0!		25%以上	0	#DIV/0!	
	E130	0	#DIV/0!		合計	0	#DIV/0!	
	E150	0	#DIV/0!					
	合計	0	#DIV/0!					
桧正角	E50	15	0.1		15%以下	24,462	75.5	
	E70	341	1.1		15~20%	7,200	22.2	
	E90	4,136	12.8		20~25%	722	2.2	
	E110	14,215	43.8		25%以上	2	0.1	
	E130	11,243	34.7		合計	32,386	100.0	
	E150	2,436	7.5					
	合計	32,386	100.0					