

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	1,251	3.4		15%以下	30,357	81.4	
	E70	9,037	24.2		15~20%	5,339	14.3	
	E90	16,615	44.5		20~25%	1,606	4.3	
	E110	8,710	23.4		25%以上	0	0.0	
	E130	1,563	4.2		合計	37,302	100.0	
	E150	126	0.3					
	合計	37,302	100.0					
杉平角	E50	118	4.4		15%以下	2,315	86.	
	E70	883	32.8		15~20%	217	8.1	
	E90	1,221	45.3		20~25%	140	5.2	
	E110	408	15.2		25%以上	19	0.7	
	E130	59	2.2		合計	2,691	100.0	
	E150	2	0.1					
	合計	2,691	100.0					
桧正角	E50	85	0.1		15%以下	95,481	89.4	
	E70	798	0.8		15~20%	11,124	10.4	
	E90	12,412	11.6		20~25%	241	0.2	
	E110	46,960	43.9		25%以上	0	0.0	
	E130	38,414	35.9		合計	106,846	100.0	
	E150	8,177	7.7					
	合計	106,846	100.0					