

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	1,241	3.4		15%以下	28,935	80.3	
	E70	9,085	25.2		15~20%	4,950	13.7	
	E90	15,921	44.2		20~25%	1,983	5.5	
	E110	8,116	22.5		25%以上	193	0.5	
	E130	1,512	4.2		合計	36,061	100.0	
	E150	186	0.5					
	合計	36,061	100.0					
杉平角	E50	143	2.8		15%以下	4,462	87.2	
	E70	1,280	25.0		15~20%	409	8.0	
	E90	2,651	51.8		20~25%	183	3.6	
	E110	859	16.8		25%以上	61	1.2	
	E130	170	3.3		合計	5,115	100.0	
	E150	12	0.3					
	合計	5,115	100.0					
桧正角	E50	40	0.1		15%以下	75,364	90.0	
	E70	739	0.9		15~20%	8,013	9.6	
	E90	9,721	11.6		20~25%	335	0.4	
	E110	34,637	41.4		25%以上	1	0.0	
	E130	30,658	36.6		合計	83,713	100.0	
	E150	7,918	9.4					
	合計	83,713	100.0					