

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	360	4.2		15%以下	7,378	85.1	
	E70	2,284	26.3		15~20%	994	11.5	
	E90	3,702	42.7		20~25%	290	3.4	
	E110	1,983	22.9		25%以上	0	0.0	
	E130	308	3.6		合計	8,662	100.0	
	E150	25	0.3					
	合計	8,662	100.0					
杉平角	E50				15%以下			
	E70				15~20%			
	E90				20~25%			
	E110				25%以上			
	E130				合計	0	0.0	
	E150							
	合計	0	0.0					
桧正角	E50	11	0.1		15%以下	15,900	88.6	
	E70	118	0.7		15~20%	1,983	11.1	
	E90	1,766	9.9		20~25%	49	0.3	
	E110	7,495	41.7		25%以上	0	0.0	
	E130	6,997	39.0		合計	17,932	100.0	
	E150	1,545	8.6					
	合計	17,932	100.0					