

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	197	3.0		15%以下	4,785	71.5	
	E70	1,545	23.1		15~20%	1,431	21.4	
	E90	2,891	43.1		20~25%	472	7.1	
	E110	1,639	24.5		25%以上	0	0.0	
	E130	395	6.0		合計	6,688	100.0	
	E150	21	0.3					
	合計	6,688	100.0					
杉平角	E50	28	4.6		15%以下	572	93.4	
	E70	172	28.1		15~20%	26	4.2	
	E90	285	46.5		20~25%	8	1.3	
	E110	113	18.4		25%以上	7	1.1	
	E130	15	2.4		合計	613	100.0	
	E150	0	0.0					
	合計	613	100.0					
桧正角	E50	5	0.1		15%以下	16,030	89.2	
	E70	97	0.5		15~20%	1,929	10.7	
	E90	1,860	10.3		20~25%	25	0.1	
	E110	7,746	43.1		25%以上	0	0.0	
	E130	6,757	37.6		合計	17,984	100.0	
	E150	1,519	8.4					
	合計	17,984	100.0					