

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	447	3.6		15%以下	10,211	81.8	
	E70	3,101	24.9		15~20%	1,815	14.6	
	E90	5,709	45.7		20~25%	447	3.6	
	E110	2,765	22.2		25%以上	0	0.0	
	E130	409	3.3		合計	12,473	100.0	
	E150	42	0.3					
	合計	12,473	100.0					
杉平角	E50				15%以下			
	E70				15~20%			
	E90				20~25%			
	E110				25%以上			
	E130				合計	0	0.0	
	E150							
	合計	0	0.0					
桧正角	E50	15	0.1		15%以下	14,599	88.8	
	E70	141	0.9		15~20%	1,805	11.0	
	E90	2,076	12.6		20~25%	35	0.2	
	E110	7,368	44.8		25%以上	0	0.0	
	E130	5,613	34.1		合計	16,439	100.0	
	E150	1,226	7.5					
	合計	16,439	100.0					