

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	166	3.6		15%以下	3,275	70.2	
	E70	1,288	27.6		15~20%	973	20.8	
	E90	2,067	44.2		20~25%	421	9.0	
	E110	975	20.9		25%以上	0	0.0	
	E130	156	3.3		合計	4,669	100.0	
	E150	17	0.4					
	合計	4,669	100.0					
杉平角	E50	29	2.7		15%以下	926	84.9	
	E70	266	24.4		15~20%	80	7.3	
	E90	529	48.5		20~25%	50	4.6	
	E110	234	21.5		25%以上	34	3.2	
	E130	32	2.9		合計	1,090	100.0	
	E150	0	0.0					
	合計	1,090	100.0					
桧正角	E50	7	0.1		15%以下	12,388	91.3	
	E70	108	0.8		15~20%	1,150	8.5	
	E90	1,409	10.4		20~25%	34	0.2	
	E110	5,732	42.2		25%以上	0	0.0	
	E130	5,165	38.1		合計	13,572	100.0	
	E150	1,151	8.4					
	合計	13,572	100.0					