

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	91	2.8		15%以下	2,557	78.9	
	E70	832	25.7		15~20%	509	15.7	
	E90	1,481	45.7		20~25%	175	5.4	
	E110	702	21.7		25%以上	0	0.0	
	E130	125	3.8		合計	3,241	100.0	
	E150	10	0.3					
	合計	3,241	100.0					
杉平角	E50	18	2.6		15%以下	575	82.6	
	E70	185	26.6		15~20%	78	11.2	
	E90	361	51.9		20~25%	41	5.9	
	E110	114	16.4		25%以上	2	0.3	
	E130	17	2.4		合計	696	100.0	
	E150	1	0.1					
	合計	696	100.0					
桧正角	E50	6	0.1		15%以下	8,620	86.8	
	E70	79	0.8		15~20%	1,219	12.3	
	E90	1,256	12.7		20~25%	85	0.9	
	E110	4,342	43.7		25%以上	0	0.0	
	E130	3,493	35.2		合計	9,924	100.0	
	E150	748	7.5					
	合計	9,924	100.0					