

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	141	2.9		15%以下	4,321	88.7	
	E70	1,128	23.1		15~20%	419	8.6	
	E90	2,215	45.5		20~25%	124	2.5	
	E110	1,128	23.1		25%以上	10	0.2	
	E130	237	4.9		合計	4,874	100.0	
	E150	25	0.5					
	合計	4,874	100.0					
杉平角	E50	70	2.7		15%以下	2,430	91.3	
	E70	621	23.3		15~20%	161	6.0	
	E90	1,482	55.7		20~25%	49	1.8	
	E110	374	14.0		25%以上	24	0.9	
	E130	107	4.0		合計	2,664	100.0	
	E150	10	0.3					
	合計	2,664	100.0					
桧正角	E50	4	0.1		15%以下	14,261	90.3	
	E70	155	1.0		15~20%	1,452	9.2	
	E90	1,896	12.0		20~25%	74	0.5	
	E110	6,497	41.1		25%以上	0	0.0	
	E130	5,672	35.9		合計	15,787	100.0	
	E150	1,563	9.9					
	合計	15,787	100.0					