

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	3,060	4.7		15%以下	54,017	82.9	
	E70	19,126	29.4		15~20%	8,867	13.6	
	E90	28,108	43.2		20~25%	2,217	3.4	
	E110	12,367	19.0		25%以上	6	0.1	
	E130	2,235	3.4		合計	65,107	100.0	
	E150	211	0.3					
	合計	65,107	100.0					
杉平角	E50	549	5.1		15%以下	9,571	88.6	
	E70	3,515	32.5		15~20%	788	7.3	
	E90	4,628	42.9		20~25%	374	3.5	
	E110	1,827	16.9		25%以上	68	0.6	
	E130	258	2.4		合計	10,801	100.0	
	E150	24	0.2					
	合計	10,801	100.0					
桧正角	E50	173	0.1		15%以下	134,623	93.3	
	E70	2,134	1.5		15~20%	9,483	6.6	
	E90	20,403	14.2		20~25%	21	0.1	
	E110	62,790	43.5		25%以上	0	0.0	
	E130	48,265	33.5		合計	144,127	100.0	
	E150	10,362	7.2					
	合計	144,127	100.0					