

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	2,639	3.9		15%以下	55,859	82.6	
	E70	17,467	25.8		15~20%	8,979	13.3	
	E90	29,924	44.2		20~25%	2,755	4.0	
	E110	14,555	21.5		25%以上	57	0.1	
	E130	2,760	4.1		合計	67,650	100.0	
	E150	305	0.5					
	合計	67,650	100.0					
杉平角	E50	324	3.9		15%以下	7,098	85.8	
	E70	2,522	30.5		15~20%	684	8.3	
	E90	3,632	43.9		20~25%	379	4.6	
	E110	1,538	18.6		25%以上	111	1.3	
	E130	231	2.8		合計	8,272	100.0	
	E150	25	0.3					
	合計	8,272	100.0					
桧正角	E50	190	0.1		15%以下	149,226	94.1	
	E70	2,303	1.5		15~20%	9,234	5.8	
	E90	18,390	11.6		20~25%	100	0.1	
	E110	63,040	39.8		25%以上	0	0.0	
	E130	57,934	36.5		合計	158,560	100.0	
	E150	16,703	10.5					
	合計	158,560	100.0					