

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	5,699	4.3		15%以下	109,876	82.8	
	E70	36,593	27.5		15~20%	17,846	13.4	
	E90	58,032	43.7		20~25%	4,972	3.7	
	E110	26,922	20.3		25%以上	63	0.1	
	E130	4,995	3.8		合計	132,757	100.0	
	E150	516	0.4					
	合計	132,757	100.0					
杉平角	E50	873	4.6		15%以下	16,669	87.4	
	E70	6,037	31.6		15~20%	1,472	7.7	
	E90	8,260	43.3		20~25%	753	4.0	
	E110	3,365	17.6		25%以上	179	0.9	
	E130	489	2.6		合計	19,073	100.0	
	E150	49	0.3					
	合計	19,073	100.0					
桧正角	E50	363	0.1		15%以下	283,849	93.7	
	E70	4,437	1.5		15~20%	18,717	6.2	
	E90	38,793	12.8		20~25%	121	0.1	
	E110	125,830	41.6		25%以上	0	0.0	
	E130	106,199	35.1		合計	302,687	100.0	
	E150	27,065	8.9					
	合計	302,687	100.0					