

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	264	3.6		15%以下	6,281	85.9	
	E70	1,734	23.7		15~20%	766	10.5	
	E90	3,077	42.0		20~25%	223	3.0	
	E110	1,810	24.8		25%以上	50	0.6	
	E130	381	5.2		合計	7,320	100.0	
	E150	54	0.7					
	合計	7,320	100.0					
杉平角	E50	0	#DIV/0!		15%以下	0	#DIV/0!	
	E70	0	#DIV/0!		15~20%	0	#DIV/0!	
	E90	0	#DIV/0!		20~25%	0	#DIV/0!	
	E110	0	#DIV/0!		25%以上	0	#DIV/0!	
	E130	0	#DIV/0!		合計	0	#DIV/0!	
	E150	0	#DIV/0!					
	合計	0	#DIV/0!					
桧正角	E50	11	0.1		15%以下	15,752	89.7	
	E70	199	1.1		15~20%	1,711	9.8	
	E90	2,225	12.7		20~25%	80	0.5	
	E110	7,416	42.2		25%以上	1	0.0	
	E130	6,176	35.2		合計	17,544	100.0	
	E150	1,517	8.7					
	合計	17,544	100.0					