

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	299	4.2		15%以下	5,455	77.5	
	E70	2,003	28.5		15~20%	1,159	16.5	
	E90	3,105	44.1		20~25%	413	5.9	
	E110	1,399	19.9		25%以上	9	0.1	
	E130	202	2.9		合計	7,036	100.0	
	E150	28	0.4					
	合計	7,036	100.0					
杉平角	E50	23	3.7		15%以下	494	79.3	
	E70	192	30.8		15~20%	86	13.9	
	E90	261	41.9		20~25%	42	6.7	
	E110	132	21.2		25%以上	1	0.1	
	E130	14	2.2		合計	623	100.0	
	E150	1	0.2					
	合計	623	100.0					
桧正角	E50	4	0.1		15%以下	10,120	90.3	
	E70	64	0.6		15~20%	1,076	9.6	
	E90	1,183	10.6		20~25%	13	0.1	
	E110	4,507	40.2		25%以上	0	0.0	
	E130	4,289	38.2		合計	11,209	100.0	
	E150	1,162	10.3					
	合計	11,209	100.0					