

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	242	2.2		15%以下	8,174	75.9	
	E70	2,223	20.6		15~20%	1,842	17.0	
	E90	4,713	43.8		20~25%	759	7.0	
	E110	2,870	26.7		25%以上	1	0.1	
	E130	639	5.9		合計	10,776	100.0	
	E150	89	0.8					
	合計	10,776	100.0					
杉平角	E50	26	1.3		15%以下	1,825	88.6	
	E70	355	17.2		15~20%	156	7.6	
	E90	970	47.1		20~25%	74	3.6	
	E110	585	28.4		25%以上	5	0.2	
	E130	114	5.5		合計	2,060	100.0	
	E150	10	0.5					
	合計	2,060	100.0					
桧正角	E50	6	0.1		15%以下	28,183	93.4	
	E70	215	0.7		15~20%	1,972	6.5	
	E90	2,880	9.6		20~25%	10	0.1	
	E110	12,152	40.2		25%以上	0	0.0	
	E130	11,557	38.3		合計	30,165	100.0	
	E150	3,355	11.1					
	合計	30,165	100.0					