

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	472	4.1		15%以下	9,401	81.2	
	E70	3,343	28.9		15~20%	1,605	13.9	
	E90	5,109	44.1		20~25%	559	4.8	
	E110	2,235	19.3		25%以上	5	0.1	
	E130	381	3.3		合計	11,570	100.0	
	E150	30	0.3					
	合計	11,570	100.0					
杉平角	E50	68	11.6		15%以下	525	89.4	
	E70	298	50.8		15~20%	44	7.5	
	E90	198	33.7		20~25%	18	3.1	
	E110	23	3.9		25%以上	0	0.0	
	E130	0	0.0		合計	587	100.0	
	E150	0	0.0					
	合計	587	100.0					
桧正角	E50	46	0.1		15%以下	30,750	94.0	
	E70	426	1.3		15~20%	1,929	5.9	
	E90	4,574	14.0		20~25%	2	0.1	
	E110	14,559	44.6		25%以上	0	0.0	
	E130	10,887	33.3		合計	32,681	100.0	
	E150	2,189	6.7					
	合計	32,681	100.0					