

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	637	5.6		15%以下	9,754	85.5	
	E70	3,564	31.2		15~20%	1,602	14.0	
	E90	4,645	40.7		20~25%	51	0.5	
	E110	2,086	18.3		25%以上	0	0.0	
	E130	432	3.8		合計	11,407	100.0	
	E150	43	0.4					
	合計	11,407	100.0					
杉平角	E50	82	7.6		15%以下	865	80.2	
	E70	441	40.9		15~20%	117	10.8	
	E90	426	39.5		20~25%	88	8.2	
	E110	119	11.0		25%以上	9	0.8	
	E130	11	1.0		合計	1,079	100.0	
	E150	0	0.0					
	合計	1,079	100.0					
桧正角	E50	54	0.2		15%以下	25,659	93.3	
	E70	504	1.8		15~20%	1,812	6.6	
	E90	4,229	15.4		20~25%	1	0.1	
	E110	11,916	43.4		25%以上	0	0.0	
	E130	9,043	32.9		合計	27,472	100.0	
	E150	1,726	6.3					
	合計	27,472	100.0					