

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	611	6.3		15%以下	8,504	87.5	
	E70	3,114	32.0		15~20%	1,084	11.1	
	E90	4,238	43.6		20~25%	138	1.4	
	E110	1,529	15.7		25%以上	0	0.0	
	E130	217	2.2		合計	9,726	100.0	
	E150	17	0.2					
	合計	9,726	100.0					
杉平角	E50	141	5.1		15%以下	2,488	90.4	
	E70	891	32.4		15~20%	186	6.8	
	E90	1,185	43.0		20~25%	71	2.6	
	E110	461	16.8		25%以上	6	0.2	
	E130	63	2.3		合計	2,751	100.0	
	E150	10	0.4					
	合計	2,751	100.0					
桧正角	E50	31	0.2		15%以下	16,219	90.9	
	E70	425	2.4		15~20%	1,616	9.0	
	E90	3,029	16.9		20~25%	3	0.1	
	E110	8,010	44.9		25%以上	0	0.0	
	E130	5,456	30.6		合計	17,838	100.0	
	E150	887	5.0					
	合計	17,838	100.0					