

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	554	5.5		15%以下	8,858	87.1	
	E70	3,084	30.3		15~20%	1,114	11.0	
	E90	4,214	41.4		20~25%	201	1.9	
	E110	1,959	19.3		25%以上	0	0.0	
	E130	337	3.3		合計	10,173	100.0	
	E150	25	0.2					
	合計	10,173	100.0					
杉平角	E50	61	10.3		15%以下	518	87.5	
	E70	254	43.0		15~20%	46	7.8	
	E90	227	38.3		20~25%	18	3.0	
	E110	48	8.1		25%以上	10	1.7	
	E130	2	0.3		合計	592	100.0	
	E150	0	0.0					
	合計	592	100.0					
桧正角	E50	37	0.1		15%以下	25,192	94.8	
	E70	423	1.6		15~20%	1,367	5.2	
	E90	3,629	13.7		20~25%	4	0.0	
	E110	11,605	43.7		25%以上	0	0.0	
	E130	8,900	33.5		合計	26,563	100.0	
	E150	1,969	7.4					
	合計	26,563	100.0					