

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	513	6.8		15%以下	6,107	80.7	
	E70	2,415	31.9		15~20%	1,183	15.6	
	E90	3,164	41.8		20~25%	276	3.7	
	E110	1,264	16.7		25%以上	0	0.0	
	E130	188	2.5		合計	7,566	100.0	
	E150	22	0.3					
	合計	7,566	100.0					
杉平角	E50	89	5.3		15%以下	1,395	83.6	
	E70	635	38.1		15~20%	164	9.8	
	E90	716	42.9		20~25%	102	6.1	
	E110	198	11.9		25%以上	8	0.5	
	E130	28	1.7		合計	1,669	100.0	
	E150	3	0.1					
	合計	1,669	100.0					
桧正角	E50	57	0.2		15%以下	32,586	93.1	
	E70	928	2.7		15~20%	2,402	6.8	
	E90	4,808	13.7		20~25%	11	0.1	
	E110	13,918	39.7		25%以上	0	0.0	
	E130	12,133	34.7		合計	34,999	100.0	
	E150	3,155	9.0					
	合計	34,999	100.0					