

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	523	3.4		15%以下	12,799	82.5	
	E70	3,905	25.2		15~20%	2,045	13.2	
	E90	7,030	45.4		20~25%	644	4.2	
	E110	3,323	21.4		25%以上	10	0.1	
	E130	636	4.1		合計	15,498	100.0	
	E150	81	0.5					
	合計	15,498	100.0					
杉平角	E50	91	2.9		15%以下	2,752	88.1	
	E70	891	28.5		15~20%	199	6.4	
	E90	1,419	45.4		20~25%	134	4.2	
	E110	624	20.0		25%以上	42	1.3	
	E130	93	3.0		合計	3,127	100.0	
	E150	9	0.2					
	合計	3,127	100.0					
桧正角	E50	27	0.1		15%以下	24,740	92.7	
	E70	262	1.0		15~20%	1,926	7.2	
	E90	2,644	9.9		20~25%	32	0.1	
	E110	9,941	37.2		25%以上	0	0.0	
	E130	10,372	38.9		合計	26,698	100.0	
	E150	3,452	12.9					
	合計	26,698	100.0					