

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	3,362	5.1		15%以下	50,841	77.2	
	E70	19,899	30.2		15~20%	12,462	19.0	
	E90	28,584	43.4		20~25%	2,477	3.7	
	E110	11,859	18.0		25%以上	9	0.1	
	E130	1,819	2.8		合計	65,789	100.0	
	E150	266	0.5					
	合計	65,789	100.0					
杉平角	E50	170	3.2		15%以下	4,272	80.9	
	E70	1,323	25.1		15~20%	707	13.4	
	E90	2,388	45.2		20~25%	291	5.5	
	E110	1,202	22.8		25%以上	9	0.2	
	E130	185	3.5		合計	5,279	100.0	
	E150	11	0.2					
	合計	5,279	100.0					
桧正角	E50	565	0.4		15%以下	138,476	94.8	
	E70	1,868	1.3		15~20%	7,461	5.1	
	E90	20,897	14.3		20~25%	58	0.1	
	E110	65,344	44.7		25%以上	0	0.0	
	E130	47,837	32.8		合計	145,995	100.0	
	E150	9,484	6.5					
	合計	145,995	100.0					