

| 種類  | 強度等級 |         |       |         | 含水率    |         |       |        |
|-----|------|---------|-------|---------|--------|---------|-------|--------|
|     | 強度等級 | 本数      | 比率(%) | 強度等級分布図 | 含水率    | 本数      | 比率(%) | 含水率分布図 |
| 杉正角 | E50  | 2,324   | 3.7   |         | 15%以下  | 51,983  | 81.8  |        |
|     | E70  | 16,482  | 25.9  |         | 15~20% | 8,601   | 13.5  |        |
|     | E90  | 28,211  | 44.4  |         | 20~25% | 2,927   | 4.6   |        |
|     | E110 | 13,791  | 21.7  |         | 25%以上  | 19      | 0.1   |        |
|     | E130 | 2,459   | 3.8   |         | 合計     | 63,530  | 100.0 |        |
|     | E150 | 263     | 0.5   |         |        |         |       |        |
|     | 合計   | 63,530  | 100.0 |         |        |         |       |        |
| 杉平角 | E50  | 345     | 5.3   |         | 15%以下  | 5,196   | 81.0  |        |
|     | E70  | 2,203   | 34.3  |         | 15~20% | 701     | 10.9  |        |
|     | E90  | 2,739   | 42.7  |         | 20~25% | 513     | 8.0   |        |
|     | E110 | 975     | 15.2  |         | 25%以上  | 3       | 0.1   |        |
|     | E130 | 137     | 2.2   |         | 合計     | 6,413   | 100.0 |        |
|     | E150 | 14      | 0.3   |         |        |         |       |        |
|     | 合計   | 6,413   | 100.0 |         |        |         |       |        |
| 桧正角 | E50  | 68      | 0.1   |         | 15%以下  | 100,713 | 94.9  |        |
|     | E70  | 986     | 1.0   |         | 15~20% | 5,271   | 5.0   |        |
|     | E90  | 12,127  | 11.5  |         | 20~25% | 43      | 0.1   |        |
|     | E110 | 44,799  | 42.2  |         | 25%以上  | 0       | 0.0   |        |
|     | E130 | 38,340  | 36.1  |         | 合計     | 106,027 | 100.0 |        |
|     | E150 | 9,707   | 9.1   |         |        |         |       |        |
|     | 合計   | 106,027 | 100.0 |         |        |         |       |        |