

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	5,686	4.3		15%以下	102,824	79.5	
	E70	36,381	28.1		15~20%	21,063	16.2	
	E90	56,795	43.9		20~25%	5,404	4.2	
	E110	25,650	19.8		25%以上	28	0.1	
	E130	4,278	3.4		合計	129,319	100.0	
	E150	529	0.5					
	合計	129,319	100.0					
杉平角	E50	515	4.4		15%以下	9,468	80.9	
	E70	3,526	30.1		15~20%	1,408	12.0	
	E90	5,127	43.8		20~25%	804	6.9	
	E110	2,177	18.6		25%以上	12	0.2	
	E130	322	2.8		合計	11,692	100.0	
	E150	25	0.3					
	合計	11,692	100.0					
桧正角	E50	633	0.3		15%以下	239,189	94.9	
	E70	2,854	1.2		15~20%	12,732	5.0	
	E90	33,024	13.1		20~25%	101	0.1	
	E110	110,143	43.7		25%以上	0	0.0	
	E130	86,177	34.1		合計	252,022	100.0	
	E150	19,191	7.6					
	合計	252,022	100.0					