

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	284	3.2		15%以下	7,646	85.1	
	E70	2,258	25.2		15~20%	1,079	12.0	
	E90	4,156	46.3		20~25%	248	2.8	
	E110	1,921	21.4		25%以上	3	0.1	
	E130	319	3.5		合計	8,976	100.0	
	E150	38	0.4					
	合計	8,976	100.0					
杉平角	E50	0	#DIV/0!		15%以下	0	#DIV/0!	
	E70	0	#DIV/0!		15~20%	0	#DIV/0!	
	E90	0	#DIV/0!		20~25%	0	#DIV/0!	
	E110	0	#DIV/0!		25%以上	0	#DIV/0!	
	E130	0	#DIV/0!		合計	0	#DIV/0!	
	E150	0	#DIV/0!					
	合計	0	#DIV/0!					
桧正角	E50	18	0.1		15%以下	21,430	95.1	
	E70	154	0.7		15~20%	1,108	4.8	
	E90	2,239	9.9		20~25%	13	0.1	
	E110	8,877	39.4		25%以上	0	0.0	
	E130	8,674	38.5		合計	22,551	100.0	
	E150	2,589	11.4					
	合計	22,551	100.0					