

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	373	2.8		15%以下	10,640	80.3	
	E70	2,811	21.2		15~20%	1,777	13.4	
	E90	5,918	44.7		20~25%	797	6.0	
	E110	3,248	24.5		25%以上	44	0.3	
	E130	812	6.1		合計	13,258	100.0	
	E150	96	0.7					
	合計	13,258	100.0					
杉平角	E50	11	2.3		15%以下	414	85.9	
	E70	163	33.8		15~20%	46	9.5	
	E90	221	45.9		20~25%	11	2.3	
	E110	84	17.4		25%以上	11	2.3	
	E130	3	0.6		合計	482	100.0	
	E150	0	0.0					
	合計	482	100.0					
桧正角	E50	22	0.1		15%以下	19,165	94.2	
	E70	249	1.2		15~20%	1,163	5.7	
	E90	2,149	10.6		20~25%	23	0.1	
	E110	7,816	38.4		25%以上	0	0.0	
	E130	7,644	37.6		合計	20,351	100.0	
	E150	2,471	12.1					
	合計	20,351	100.0					