

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	499	4.4		15%以下	8,227	72.6	
	E70	3,056	27.0		15~20%	2,476	21.9	
	E90	5,034	44.4		20~25%	628	5.5	
	E110	2,315	20.4		25%以上	0	0.0	
	E130	379	3.4		合計	11,331	100.0	
	E150	48	0.4					
	合計	11,331	100.0					
杉平角	E50	38	3.3		15%以下	950	82.5	
	E70	234	20.3		15~20%	156	13.6	
	E90	531	46.1		20~25%	45	3.9	
	E110	296	25.7		25%以上	0	0.0	
	E130	50	4.4		合計	1,151	100.0	
	E150	2	0.2					
	合計	1,151	100.0					
桧正角	E50	53	0.2		15%以下	25,191	94.5	
	E70	321	1.2		15~20%	1,446	5.4	
	E90	3,336	12.5		20~25%	3	0.1	
	E110	11,256	42.3		25%以上	0	0.0	
	E130	9,379	35.2		合計	26,640	100.0	
	E150	2,295	8.6					
	合計	26,640	100.0					