

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	600	4.4		15%以下	10,090	74.6	
	E70	3,976	29.4		15~20%	2,974	22.0	
	E90	5,899	43.6		20~25%	453	3.4	
	E110	2,549	18.9		25%以上	0	0.0	
	E130	375	2.8		合計	13,517	100.0	
	E150	118	0.9					
	合計	13,517	100.0					
杉平角	E50	44	3.3		15%以下	1,062	81.0	
	E70	389	29.7		15~20%	180	13.7	
	E90	606	46.2		20~25%	63	4.8	
	E110	240	18.3		25%以上	6	0.5	
	E130	31	2.4		合計	1,311	100.0	
	E150	1	0.1					
	合計	1,311	100.0					
桧正角	E50	53	0.3		15%以下	17,697	94.9	
	E70	267	1.4		15~20%	940	5.0	
	E90	2,897	15.5		20~25%	1	0.1	
	E110	8,678	46.6		25%以上	0	0.0	
	E130	5,825	31.3		合計	18,638	100.0	
	E150	918	4.9					
	合計	18,638	100.0					