

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率 (%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率 (%)	含水率分布図
杉正角	E 50	446	8.8		15%以下	4,122	81.8	
	E 70	1,888	37.4		15~20%	885	17.5	
	E 90	2,060	40.8		20~25%	36	0.7	
	E 110	589	11.7		25%以上	0	0.0	
	E 130	59	1.2		合計	5,043	100.0	
	E 150	1	0.1		合計	5,043	100.0	
	合計	5,043	100.0		合計	5,043	100.0	
杉平角	E 50	0	.		15%以下	0	.	
	E 70	0	.		15~20%	0	.	
	E 90	0	.		20~25%	0	.	
	E 110	0	.		25%以上	0	.	
	E 130	0	.		合計	0	0.0	
	E 150	0	.		合計	0	0.0	
	合計	0	0.0		合計	0	0.0	
桧正角	E 50	389	1.3		15%以下	29,629	95.2	
	E 70	470	1.5		15~20%	1,477	4.7	
	E 90	4,980	16.0		20~25%	3	0.1	
	E 110	14,495	46.6		25%以上	0	0.0	
	E 130	9,275	29.8		合計	31,109	100.0	
	E 150	1,500	4.8		合計	31,109	100.0	
	合計	31,109	100.0		合計	31,109	100.0	