

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	1,013	6.6		15%以下	12,559	82.6	
	E70	5,321	35.0		15~20%	2,391	15.7	
	E90	6,414	42.2		20~25%	255	1.7	
	E110	2,166	14.3		25%以上	0	0.0	
	E130	269	1.8		合計	15,205	100.0	
	E150	22	0.1					
	合計	15,205	100.0					
杉平角	E50	51	5.3		15%以下	839	87.5	
	E70	338	35.3		15~20%	78	8.1	
	E90	426	44.4		20~25%	42	4.4	
	E110	128	13.3		25%以上	0	0.0	
	E130	15	1.6		合計	959	100.0	
	E150	1	0.1					
	合計	959	100.0					
桧正角	E50	22	0.1		15%以下	21,464	95.8	
	E70	246	1.1		15~20%	937	4.2	
	E90	3,189	14.2		20~25%	0	0.0	
	E110	10,133	45.2		25%以上	0	0.0	
	E130	7,464	33.4		合計	22,401	100.0	
	E150	1,347	6.0					
	合計	22,401	100.0					