

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	437	5.0		15%以下	7,110	82.2	
	E70	2,662	30.8		15~20%	1,262	14.6	
	E90	3,772	43.6		20~25%	273	3.1	
	E110	1,538	17.8		25%以上	1	0.1	
	E130	219	2.6		合計	8,646	100.0	
	E150	18	0.2					
	合計	8,646	100.0					
杉平角	E50	36	6.1		15%以下	508	86.9	
	E70	248	42.4		15~20%	54	9.2	
	E90	244	41.7		20~25%	23	3.9	
	E110	52	8.9		25%以上	0	0.0	
	E130	4	0.7		合計	585	100.0	
	E150	1	0.2					
	合計	585	100.0					
桧正角	E50	4	0.1		15%以下	15,896	94.6	
	E70	135	0.8		15~20%	899	5.3	
	E90	2,116	12.6		20~25%	3	0.1	
	E110	7,361	43.8		25%以上	0	0.0	
	E130	5,797	34.5		合計	16,798	100.0	
	E150	1,385	8.2					
	合計	16,798	100.0					