

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	434	3.7		15%以下	9,768	84.2	
	E70	3,086	26.6		15~20%	1,465	12.6	
	E90	5,168	44.5		20~25%	371	3.2	
	E110	2,457	21.2		25%以上	0	0.0	
	E130	438	3.8		合計	11,604	100.0	
	E150	21	0.2					
	合計	11,604	100.0					
杉平角	E50	28	4.8		15%以下	492	84.5	
	E70	246	42.3		15~20%	46	7.9	
	E90	238	40.9		20~25%	44	7.6	
	E110	64	11.0		25%以上	0	0.0	
	E130	6	1.0		合計	582	100.0	
	E150	0	0.0					
	合計	582	100.0					
桧正角	E50	14	0.1		15%以下	13,423	95.4	
	E70	337	2.4		15~20%	638	4.5	
	E90	1,943	13.8		20~25%	1	0.1	
	E110	6,016	42.8		25%以上	0	0.0	
	E130	4,712	33.5		合計	14,062	100.0	
	E150	1,040	7.4					
	合計	14,062	100.0					