

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	2,816	5.2		15%以下	43,025	78.8	
	E70	15,509	28.4		15~20%	9,391	17.2	
	E90	24,132	44.2		20~25%	2,134	3.9	
	E110	10,121	18.5		25%以上	2	0.1	
	E130	1,814	3.4		合計	54,552	100.0	
	E150	160	0.3					
	合計	54,552	100.0					
杉平角	E50	157	4.2		15%以下	3,174	85.4	
	E70	1,219	32.8		15~20%	349	9.3	
	E90	1,735	46.7		20~25%	187	5.1	
	E110	532	14.3		25%以上	4	0.2	
	E130	64	1.8		合計	3,714	100.0	
	E150	7	0.2					
	合計	3,714	100.0					
桧正角	E50	255	0.3		15%以下	109,073	94.2	
	E70	1,418	1.3		15~20%	6,608	5.7	
	E90	16,466	14.2		20~25%	30	0.1	
	E110	52,540	45.4		25%以上	0	0.0	
	E130	37,651	32.5		合計	115,711	100.0	
	E150	7,381	6.3					
	合計	115,711	100.0					