

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	1,941	4.3		15%以下	39,710	86.7	
	E70	11,142	24.3		15~20%	5,990	13.1	
	E90	20,194	44.1		20~25%	90	0.2	
	E110	10,269	22.4		25%以上	0	0.0	
	E130	2,025	4.4		合計	45,790	100.0	
	E150	219	0.5					
	合計	45,790	100.0					
杉平角	E50	319	5.5		15%以下	5,360	93.5	
	E70	1,627	28.3		15~20%	372	6.5	
	E90	2,594	45.3		20~25%	0	0.0	
	E110	1,034	18.0		25%以上	0	0.0	
	E130	150	2.7		合計	5,732	100.0	
	E150	8	0.2					
	合計	5,732	100.0					
桧正角	E50	1,933	1.6		15%以下	119,623	93.6	
	E70	1,112	0.9		15~20%	8,039	6.3	
	E90	13,950	11.0		20~25%	14	0.1	
	E110	52,833	41.3		25%以上	0	0.0	
	E130	45,859	35.9		合計	127,676	100.0	
	E150	11,989	9.3					
	合計	127,676	100.0					