

| 種類 | 強度等級 | | | | 含水率 | | | |
|-----|------|---------|-------|---------|--------|---------|-------|--------|
| | 強度等級 | 本数 | 比率(%) | 強度等級分布図 | 含水率 | 本数 | 比率(%) | 含水率分布図 |
| 杉正角 | E50 | 4,757 | 4.8 | | 15%以下 | 82,735 | 82.4 | |
| | E70 | 26,651 | 26.5 | | 15~20% | 15,381 | 15.3 | |
| | E90 | 44,326 | 44.1 | | 20~25% | 2,224 | 2.2 | |
| | E110 | 20,390 | 20.3 | | 25%以上 | 2 | 0.1 | |
| | E130 | 3,839 | 3.9 | | 合計 | 100,342 | 100.0 | |
| | E150 | 379 | 0.4 | | | | | |
| | 合計 | 100,342 | 100.0 | | | | | |
| 杉平角 | E50 | 476 | 5.1 | | 15%以下 | 8,534 | 90.3 | |
| | E70 | 2,846 | 30.1 | | 15~20% | 721 | 7.6 | |
| | E90 | 4,329 | 45.8 | | 20~25% | 187 | 2.0 | |
| | E110 | 1,566 | 16.5 | | 25%以上 | 4 | 0.1 | |
| | E130 | 214 | 2.3 | | 合計 | 9,446 | 100.0 | |
| | E150 | 15 | 0.2 | | | | | |
| | 合計 | 9,446 | 100.0 | | | | | |
| 桧正角 | E50 | 2,188 | 0.9 | | 15%以下 | 228,696 | 93.9 | |
| | E70 | 2,530 | 1.1 | | 15~20% | 14,647 | 6.0 | |
| | E90 | 30,416 | 12.5 | | 20~25% | 44 | 0.1 | |
| | E110 | 105,373 | 43.2 | | 25%以上 | 0 | 0.0 | |
| | E130 | 83,510 | 34.3 | | 合計 | 243,387 | 100.0 | |
| | E150 | 19,370 | 8.0 | | | | | |
| | 合計 | 243,387 | 100.0 | | | | | |