

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	259	2.6		15%以下	7,522	74.5	
	E70	2,343	23.2		15~20%	1,808	17.9	
	E90	4,552	45.1		20~25%	754	7.5	
	E110	2,435	24.1		25%以上	10	0.1	
	E130	454	4.5		合計	10,094	100.0	
	E150	51	0.5					
	合計	10,094	100.0					
杉平角	E50	43	7.7		15%以下	412	73.3	
	E70	234	41.6		15~20%	71	12.6	
	E90	211	37.5		20~25%	79	14.1	
	E110	70	12.5		25%以上	0	0.0	
	E130	4	0.7		合計	562	100.0	
	E150	0	0.0					
	合計	562	100.0					
桧正角	E50	9	0.1		15%以下	15,879	97.	
	E70	53	0.3		15~20%	479	2.9	
	E90	1,338	8.2		20~25%	3	0.1	
	E110	6,200	37.9		25%以上	0	0.0	
	E130	6,609	40.4		合計	16,361	100.0	
	E150	2,152	13.1					
	合計	16,361	100.0					