

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	578	5.7		15%以下	7,927	77.9	
	E70	3,112	30.6		15~20%	1,520	14.9	
	E90	4,465	43.9		20~25%	726	7.1	
	E110	1,744	17.1		25%以上	6	0.1	
	E130	257	2.5		合計	10,179	100.0	
	E150	23	0.2					
	合計	10,179	100.0					
杉平角	E50	58	7.1		15%以下	667	81.5	
	E70	279	34.1		15~20%	96	11.8	
	E90	345	42.2		20~25%	55	6.7	
	E110	116	14.2		25%以上	0	0.0	
	E130	18	2.2		合計	818	100.0	
	E150	2	0.2					
	合計	818	100.0					
桧正角	E50	18	0.1		15%以下	20,151	94.3	
	E70	183	0.9		15~20%	1,204	5.6	
	E90	2,546	11.9		20~25%	22	0.1	
	E110	9,302	43.5		25%以上	0	0.0	
	E130	7,614	35.6		合計	21,377	100.0	
	E150	1,714	8.0					
	合計	21,377	100.0					