

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	387	3.4		15%以下	8,609	76.2	
	E70	2,687	23.8		15~20%	2,030	18.0	
	E90	5,366	47.5		20~25%	652	5.8	
	E110	2,359	20.9		25%以上	0	0.0	
	E130	445	3.9		合計	11,291	100.0	
	E150	47	0.5					
	合計	11,291	100.0					
杉平角	E50	62	4.4		15%以下	1,187	84.7	
	E70	469	33.4		15~20%	145	10.3	
	E90	648	46.2		20~25%	69	4.9	
	E110	195	13.9		25%以上	1	0.1	
	E130	25	1.8		合計	1,402	100.0	
	E150	3	0.3					
	合計	1,402	100.0					
桧正角	E50	9	0.1		15%以下	20,434	94.9	
	E70	218	1.0		15~20%	1,083	5.0	
	E90	2,750	12.8		20~25%	4	0.1	
	E110	9,289	43.1		25%以上	0	0.0	
	E130	7,515	34.9		合計	21,521	100.0	
	E150	1,740	8.1					
	合計	21,521	100.0					