

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	295	3.5		15%以下	6,624	79.2	
	E70	2,130	25.5		15~20%	1,454	17.4	
	E90	3,858	46.1		20~25%	289	3.4	
	E110	1,704	20.4		25%以上	0	0.0	
	E130	347	4.1		合計	8,367	100.0	
	E150	33	0.4					
	合計	8,367	100.0					
杉平角	E50	0			15%以下	0		
	E70	0			15~20%	0		
	E90	0			20~25%	0		
	E110	0			25%以上	0		
	E130	0			合計	0	0.0	
	E150	0						
	合計	0	0.0					
桧正角	E50	13	0.1		15%以下	17,860	92.6	
	E70	176	0.9		15~20%	1,417	7.3	
	E90	2,455	12.7		20~25%	3	0.1	
	E110	8,697	45.1		25%以上	0	0.0	
	E130	6,746	35.0		合計	19,280	100.0	
	E150	1,193	6.2					
	合計	19,280	100.0					