

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	485	6.3		15%以下	6,048	78.4	
	E70	2,533	32.9		15~20%	1,193	15.5	
	E90	3,254	42.2		20~25%	463	6.0	
	E110	1,217	15.8		25%以上	2	0.1	
	E130	203	2.6		合計	7,706	100.0	
	E150	14	0.2					
	合計	7,706	100.0					
杉平角	E50	34	4.4		15%以下	705	91.8	
	E70	249	32.4		15~20%	47	6.1	
	E90	356	46.4		20~25%	16	2.1	
	E110	113	14.7		25%以上	0	0.0	
	E130	14	1.8		合計	768	100.0	
	E150	2	0.3					
	合計	768	100.0					
桧正角	E50	12	0.1		15%以下	15,914	95.7	
	E70	144	0.9		15~20%	707	4.2	
	E90	1,788	10.8		20~25%	16	0.1	
	E110	7,092	42.6		25%以上	0	0.0	
	E130	6,214	37.3		合計	16,637	100.0	
	E150	1,387	8.3					
	合計	16,637	100.0					

●当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を禁止します