

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	261	2.9		15%以下	8,104	89.9	
	E70	2,147	23.8		15~20%	889	9.9	
	E90	3,930	43.6		20~25%	22	0.2	
	E110	2,152	23.9		25%以上	0	0.0	
	E130	458	5.1		合計	9,015	100.0	
	E150	67	0.7					
	合計	9,015	100.0					
杉平角	E50	75	14.9		15%以下	483	95.8	
	E70	222	44.1		15~20%	21	4.2	
	E90	168	33.3		20~25%	0	0.0	
	E110	38	7.5		25%以上	0	0.0	
	E130	1	0.2		合計	504	100.0	
	E150	0	0.0					
	合計	504	100.0					
桧正角	E50	86	0.5		15%以下	17,847	94.8	
	E70	352	1.9		15~20%	972	5.2	
	E90	3,230	17.2		20~25%	0	0.0	
	E110	8,323	44.2		25%以上	0	0.0	
	E130	5,673	30.1		合計	18,819	100.0	
	E150	1,155	6.1					
	合計	18,819	100.0					