

種類	強度等級				含水率			
	強度等級	本数	比率(%)	強度等級分布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	336	4.5		15%以下	6,483	86.9	
	E70	1,827	24.5		15~20%	958	12.8	
	E90	3,289	44.1		20~25%	18	0.3	
	E110	1,669	22.4		25%以上	0	0.0	
	E130	299	4.0		合計	7,459	100.0	
	E150	39	0.5					
	合計	7,459	100.0					
杉平角	E50	19	6.8		15%以下	255	90.7	
	E70	87	31.0		15~20%	26	9.3	
	E90	139	49.5		20~25%	0	0.0	
	E110	31	11.0		25%以上	0	0.0	
	E130	4	1.4		合計	281	100.0	
	E150	1	0.3					
	合計	281	100.0					
桧正角	E50	169	0.7		15%以下	24,291	94.8	
	E70	209	0.8		15~20%	1,321	5.1	
	E90	2,892	11.3		20~25%	1	0.1	
	E110	10,670	41.7		25%以上	0	0.0	
	E130	9,279	36.2		合計	25,613	100.0	
	E150	2,394	9.3					
	合計	25,613	100.0					